

SERIE 1110.0000 POLINOXAL - ANTIRUGGINE SINTETICA FINA
Impieghi

Come antiruggine in tutti i lavori di carpenteria e nel "fai da te". Indicata per la verniciatura di cancellate, serrande ed altri particolari metallici in edilizia. Si presta anche per lavori industriali.

Caratteristiche generali

Antiruggine satinata disponibile nei seguenti colori:

1110.0013 Arancio RAL 2001
 1110.0021 Rosso ossido RAL 3009
 1110.0061 Grigio RAL 7001
 1110.0099 Nero RAL 9004
 1110.0100 Verde reseda RAL 6011

Le caratteristiche principali sono:

- esente da piombo nei colori sopraelencati;
- ottima aderenza su metallo;
- buon potere anticorrosivo;
- facilità di applicazione;
- aspetto satinato.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/8	sec.	13 ± 1
Peso specifico	kg/l	1,500 ± 0,100
Residuo secco	%	81 ± 2
Spessore ottimale	micron	50 - 60
Resa teorica	mq/l mq/kg	7,5 - 8,5 (allo spessore di 50 micron) 5 - 6 (allo spessore di 50 micron)
Aderenza (prova di quadrettatura)	%	100
Aspetto del film	gloss	12 ± 4
Diluente	codice	9120.0004 9110.0001 (a pennello)
Essiccazione fuori polvere	ore	1
Essiccazione al tatto	ore	4
Essiccazione in profondità	ore	24
Sovraverniciabilità	ore	24

Modalità applicative

A pennello	diluire con	9110.0001 al 5%
A immersione	diluire con	9120.0004 al 12%
A spruzzo	diluire con	9120.0004 al 10%
Aerografo	ugello pressione	mm 1,8 Atm 3 - 4
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,018 - 0,023 pollici 120 - 160 kg/cm ² 30 ÷ 1

Cicli indicativi

Su lamiera perfettamente pulita, sgrassata e senza ruggine. I prodotti della serie 1110.0000 possono essere sovraverniciati con:

- se stessi se si desidera dare una seconda mano onde ottenere un maggiore spessore di prodotto antiruggine;
- smalti sintetici delle serie 3410.0000, 3510.0000, 3540.0000, 3630.0000.

18/12/06