



Atri mural

Linea: Rivenditori
Numero : 10.108
Rev. : 2
Anno : ottobre '07

Tipo di prodotto

Stucco murale in pasta pronto all'uso

Atri mural è uno stucco pastoso e morbido. La sua giusta consistenza permette una facile ed agevole applicabilità con una elevata resa oraria senza eccessivo affaticamento per gli utilizzatori.

Elevatissimo potere riempitivo, ridottissima contrazione di volume tra la fase umida e asciutta, possibilità di applicare in spessore sottile e medio, ottima e veloce carteggiabilità. Specifico per ritocchi o rasature complete di intonaci.

Campi di impiego

Per pareti, soffitti in muratura, intonaci bastardi, calcestruzzo, gesso e su superfici interne già pitturate quando è richiesto un elevato grado di finitura delle pareti.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Opaco uniforme
Colore	Bianco – Crema
Densità Kg/Lt	1,63 ± 0,05
Viscosità di fornitura 25°C	Pasta tixotropica
Residuo secco volumetrico %	54 ± 2%
Resa teorica Kg/mq	3 Kg/mq
Spessore tipico micron umidi/secchi	1000 micron (1mm)
Rapporto di miscelazione Base/Indurente	Prodotto monocomponente
Pot Life	Non applicabile
Diluizione	Non necessaria

Metodo applicativo Spatola o taloscia

Essiccazione 25°C	1,5 - 3 ore
Intervallo di carteggiatura	7 – 9 ore
Successiva rasatura	2 ore
Sovrapittura minima/massima	3 – 5 ore / nessuna limitazione
Punto di infiammabilità	Ininfiammabile
Stabilità allo stoccaggio	24 mesi a +5°C - +35°C
Confezioni standard	Kg 20

Note

Si raccomanda l'applicazione in ambienti non eccessivamente ventilati e su pareti non calde o esposte ai raggi solari.



Linea: Rivenditori
Numero : 10.108
Rev. : 2
Anno : ottobre '07

**Norme di
applicazione**

Preparazione delle superfici in muratura – calcestruzzo – gesso

Superfici nuove: eliminare le parti friabili, depolverizzare ed applicare direttamente **Atriamural** in una o più passate secondo la necessità

Superfici vecchie già pitturate, non sfarinanti e ben aderenti: pulire ed eliminare tracce di sporco e polvere ed applicare **Atriamural** direttamente; mentre su superfici sfarinanti e assorbenti è necessario applicare preventivamente una mano di Isoacril diluito 1:5 o 1:8 con acqua. Dopo essiccazione procedere con la rasatura **Atriamural**.

Consigliato per

Superfici interne asciutte.

Sconsigliato per

Superfici esterne o umide.

Fondi consigliati

Isoacril, Isolmur, Murofix

**Informazioni di
sicurezza**

Il prodotto non è infiammabile e per la sua specifica forma è esente da etichettatura di pericolo. Secondo le normative vigenti Dir. CEE 88/379.

Voci di capitolato

Applicazione a spatola di uno stucco in pasta ad acqua riempitivo a base di inerti inorganici naturali tipo **Atriamural** con spessore minimo/medio di 0,5 mm un consumo di 1,5 Kg/mq.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.